DEBEER REFINISH

# 8-867
Allround Surfacer Grey

## INFORMATION GÉNÉRALE

8-867 Allround Surfacer Grey peut être utilisé pour des travaux de réparation de petite à grande envergure sur plusieurs substrats automobiles. Il peut être appliqué directement sur les pièces apprêtées par électrodéposition et ne nécessite aucune couche-guide supplémentaire en raison de son aspect brillant après séchage.

**Cette fiche technique concerne la version non ponçable.**

## RAPPORT DE MÉLANGE

3 : 1 Surfacer : MS Hardener + max 10% Reducer
7 : 2 Surfacer : HS Hardener + max 10% Reducer
6 : 1 Surfacer : HS420 Hardener + max 25% Reducer

## REGLAGE DU PISTOLET

| | BUSE (MM) | PRESSION D'AIR (BAR/PSI) |
|---|---|---|
| **HVLP** | 1,3-1,4 | 2/29 |
| **Haute efficacité** | 1,3-1,4 | 1,8-2,0/26-29 |

## APPLICATION

1 couche 25 - 40 µm

## TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE

| SECHAGE AIR 20°C / 68°F | | SÉCHAGE FORCÉ 60°C / 140°F | |
|---|---|---|---|
| **Temps d'évaporation** | 15 minutes | **Temps d'évaporation** | - |
| **Hors poussière** | - | **Hors poussière** | - |
| **Manipulable** | - | **Manipulable** | - |
| **Prêt à cacher** | - | **Prêt à cacher** | - |
| **Prêt à poncer** | - | **Prêt à poncer** | - |
| **Prêt à polir** | - | **Prêt à polir** | - |

**Période de retombées de brouillard de 15 minutes à 48 heures**

## SUPPORT

Panneaux à revêtements électrodéposés OEM non poncés, striés et correctement nettoyés. Système de peinture OEM d'origine, correctement nettoyé et poncé. Stratifiés en polyester renforcé de fibre de verre correctement nettoyés et poncés.
1-15 Washprimer. Métal nu ne dépassant pas 10 $cm^2$ (1-15 Washprimer recommandé).

## SUPPORT PLASTIQUE

| Substrat | 8-867 Sans ponçage |
|---|---|
| ABS | Possède une bonne adhérence directe sur l'ABS, ne nécessite pas l'utilisation de 1-60 1K Plastic Primer. |
| PP | Possède une bonne adhérence directe sur l'PP, ne nécessite pas l'utilisation de 1-60 1K Plastic Primer. |
| PP/EPDM | Le diluant peut être remplacé par 1-60 1K Plastic Primer. Il est également possible de pulvériser d'abord 1-60 1K Plastic Primer. |

## COMPOSANTS

47-55 MS Hardener Medium
47-65 MS Hardener Slow
8-150 HS Hardener Medium
8-160 HS Hardener Slow
8-450 HS420 Hardener Medium
8-460 HS420 Hardener Slow
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

## ADDITIFS

47-39 2K Elastic

**Consulter la fiche technique de 47-39. Ajouter avant le durcisseur.**

## VIE EN POT À 20°C (68°F)

| VIE EN POT (+3 SEC/ DIN CUP 4 @ 20C) | |
|---|---|
| Durcisseurs MS | 40 -45 min |
| Durcisseurs HS | 30 - 35 min |
| Durcisseurs HS420 | 37 - 45 min |

## PRÉPARATION DE SURFACE

Laver la surface avec 9-851 WaterBase 900⁺ Series Degreaser ou un détergent doux et de l'eau. Rincer à l'eau et sécher la surface. Nettoyer la surface avec 1-951 Silicone Remover et essuyer à l'aide d'un chiffon propre avant l'évaporation du produit. Effectuer un ponçage final, si nécessaire, au P400 si le panneau complet sera recouvert d'un primaire. Réparations ponctuelles / primaire local : ponçage final au P500. Nettoyer la surface avec 1-951 Silicone Remover et essuyer à l'aide d'un chiffon propre avant l'évaporation du produit. Pour la préparation des surfaces en plastique, se reporter à la fiche technique de 1-60 1K Plastic Primer pour plus d'informations sur la méthode recommandée. Masquer entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard. Après 48 heures, un ponçage minutieux au P400-P500 est requis avant l'application de la couche de finition.

**Masquer entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.**

## COUCHE SUIVANTE

MM 900 - 9999 WaterBase 900⁺ Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

**Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons l'utilisation des vernis HS420.**

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

valspar AUTOMOTIVE

**Revision Date: May 2024**

# 8-867
Allround Surfacer Grey

## DONNÉES PHYSIQUES

| RÉGLEMENTATION UE | | |
|---|---|---|
| **Code COV** | | 2004/42/IIB(c)(540)540 |
| Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à l'emploi. | | IIB/c. Primaire - Surfaceur/mastic et primaire général (métal). Valeurs limites UE : 540 g/l. (2007) Ce produit contient au maximum 540 g/l COV. |
| **Base Chimique** | 2K Primaire polyuréthane | |
| **Propriétés Physiques** | **Viscosité (RTS)** | 14 - 17 Dincup 4 / 20°C |
| | **Densité Relative (kg/l)** | Avec durcisseurs MS: 1,37 (Gris)<br>Avec durcisseurs HS: 1,39 (Gris)<br>Avec durcisseurs HS420: 1,38 (Gris) |
| | **Point Éclair en Vase Clos** | 33°C / 91,4°F |
| | **Pourcentage de matières solides** | Avec durcisseurs MS: 40 (Gris)<br>Avec durcisseurs HS: 43 (Gris)<br>Avec durcisseurs HS420: 42 (Gris) |
| | **Rendement** | Avec durcisseurs MS: 13 m² (Gris)<br>Avec durcisseurs HS: 14 m² (Gris)<br>Avec durcisseurs HS420: 14 m² (Gris)<br>(avec une épaisseur de couche de 30 µm) |
| | **Brillance** | Brillance œuf |
| | **Couleur** | Gris |

## PROTECTION

Utiliser une protection respiratoire adaptée *(nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée)*.

**Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :**

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

## NETTOYER

1-051 Gun Cleaner

## STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum de 2 ans (dans des conditions normales d'entreposage, 10°C à 30°C [de 50°F à 90°F]) (contenant non ouvert).

## NOTES

-

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

**Revision Date: May 2024**