Fiche technique

BLACKPOL NOIR

DESCRIPTION

- Le mastic BLACKPOL NOIR est un mastic servant à niveler la surface des éléments réalisés en matière plastique tels que les pare-chocs, les boîtiers de rétroviseurs, les bandes et les pare-boue.
- Il se caractérise par une très grande élasticité et une excellente adhérence à la plupart des matières plastiques (à l'exception du polyéthylène PE et du Téflon PTFE). Il a également une adhérence satisfaisante au polypropylène (PP). ce qui permet le masticage d'une surface non amorcée.
- PROPORTIONS OU MÉLANGE: (par poids) Mastic 100 g – Durcisseur 2-3 g.
- TEMPS D'APPLICATION OU PRODUIT APRÈS LE MÉLANGE AVEC LE DURCISSEUR:De 5 à 8 minutes à 20°C.
- TEMPS DE SÉCHAGE: De 30 à 45 minutes à 20°C. Le temps de séchage peut être raccourci par chauffage pendant 10 minutes à une température ne dépassant pas 60°C.
- CONDITIONS D' APPLICATION: La température d'application minimale est de +10°C.
  - ° Dégraisser et poncer la surface.
  - ° Appliquer l'additif augmentant l'élasticité
  - ° Appliquer à l'aide d'une spatule une couche ayant une épaisseur ne dépassant pas 3mm.
- VOC II/B/b limite* = 250g/l
- VOC = 90g/l



SUBSTRATS

- Matières plastiques, à l'exception de PE et PTFE: Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif et dégraisser à nouveau avec le nettoyant servant à enlever des traces de silicone.
- Stratifiés polyester : Poncer à sec P80 - P120 et dégraisser à nouveau avec le nettoyant servant à enlever des traces de silicone.
- Acier: Dégraisser, poncer à sec P80- P120 et dégraisser à nouveau.
- Acier zingué : Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif, dégraisser à nouveau.
- Aluminium : Dégraisser, matter avec un non-tissé abrasif, dégraisser à nouveau.
- Primaires acryliques à 2 composants : Dégraisser , poncer à sec P220 - P280 et dégraisser à nouveau.
- Vieux revêtements de vernis : Dégraisser, poncer à sec P220 - P280 et dégraisser à nouveau.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil.
- BLACKPOL MASTIC NOIR: 24 mois/20°C
- Durcisseur: 18 mois/20°C

RÉFÉRENCES ET EMBALLAGES

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	EMBALLAGES
13.2201-05	Blackpol pot 0.5kg + durcisseur	12 pots / boîte
13.2201-18	Blackpol pot 1,8kg + durcisseur	6 pots / boîte

KEMTEX.BE
HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be
www.kemtex.be
@kemtexofficial
@kemtex_official